

STUCKGIPS

Popis výrobku

Stuckgips je halbhýdrát vyrobený z prírodného sádrovca / $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ /

Barva: biela

Účel použitia

Výrobok sa používa k liatii dekoratívnych predmetov, výrobe modelov, štukatérskym prácam a opravám.

U technických parametrov sa jedná o typické priemerné hodnoty. Ďalšie informácie Vám oznámi zástupcovia firmy Saint-Gobain Formula.

Doporučený pomer sádra:voda	1,5 až 1,65 :1
Zkúška pri pomere 100:62	
roztekavosť	12 – 25 cm
doba liatia	8 – 25 min
zbytok na site 90 mi	max. 4 %
200 mi	max.0,04 %

Pokiaľ nie je inak uvedené, platia skúšobné metódy a postupy firmy Saint-Gobain Formula. Uvedený pomer sadry: voda môže byť upravený podľa účelu použitia resp. požadovanej konzistencie, jeho zmena sa prejaví na vlastnostiach výrobku, predovšetkým na dobe tuhnutia a pevnosti.

Miešanie

Miešacie zariadenie aj voda musia byť čisté. Aby sa docielilo požadovaných výsledkov, je potrebné dodržať správny pomer sadry: voda a spôsob miešania. Odvážené množstvo sadry vsypávame do odmeraného objemu vody a necháme riadne nasiaknuť. Miešame opatrne 2 - 4 minúty podľa použitého množstva.

Sádrové výrobky sa neodporúča používať v exteriéri alebo v prostredí s nadmernou vlhkosťou.

V suchom prostredí je možné sadru skladovať dvadsaťštyri mesiacov od výrobného dátumu uvedeného na každom vreci.

Vlhkosť môže spôsobovať zmenu fyzikálnych vlastností vrátane zníženia pevnosti a tiež predĺženie doby tuhnutia. Výrobok chráňte počas používania starostlivým uzatváraním vriec.

Každý vak je označený dátumom výroby. Zásoby by mali rotovať, aby bol používaný najskôr najstarší materiál.

Dodávky sadier firmy Saint-Gobain Formula sa uskutočňujú v papierových vreciach po25 a 40 kg na paletách z miesta výroby.

Bezpečnostné atesty pre všetky typy sadier sú k dispozícii a môžu byť vyžiadané u firmy Saint-Gobain Formula a jej zastúpenie.



Saint-Gobain Formula GmbH – zastúpenie pre SR
WEBSTAV, s.r.o., Podhorská 62, 900 90 Dubová
www.sadra.sk, Tel.: 0908 756 765
sadra@webstav.sk, Fax :033 690 8555

